FXPROTECT

TOP COATING CH-3

INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

- Stosować zgodnie z poniższą instrukcją
- Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego
- Produkt przeznaczony do konserwacji powłok ochronnych
- **Produkt może być stosowany na:** powierzchniach lakierowanych, reflektorach, nielakierowanych zewnętrznych tworzywach sztucznych, bezbarwnych foliach ochronnych
- Możliwość warstwowania: tak (aplikacja kolejnej warstwy po 60 minutach)
- Niewłaściwe użycie może spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni
- Stosować środki ochrony osobistej
- Nie stosować w słońcu
- Nie stosować podczas deszczu
- Nie stosować przy temperaturze poniżej 10°C
- Nie stosować przy temperaturze powyżej 30°C
- Zalecana wilgotność względna pomiędzy 40%-70%
- Nie stosować na rozgrzanych elementach
- Stosować na suchych i przygotowanych powierzchniach
- Stosować w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
- Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
- Zabezpieczana powierzchnia powinna być sucha oraz wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
- Stosować na niewielkich powierzchniach
- Nie narażać zabezpieczonej powierzchni na kontakt z wodą lub wilgocią przez 12h po aplikacji
- Powłoka ochronna osiąga pełną trwałość po 7 dniach
- Po aplikacji powłoki ochronnej, nie myć chemią zabezpieczonej powierzchni przez 7 dni

INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni przed aplikacją powłoki ochronnej TOP COATING CH-3

- Wieloetapowe, bezpieczne mycie pojazdu (rekomendowany FX PROTECT ACTIVE FOAM, FX PROTECT CAR SHAMPOO)
- Deironizacja lakieru (rekomendowany FX PROTECT IRON REMOVER)
- Oczyścić powłokę ochronną z zanieczyszczeń drogowych (smoła, asfalt)
- Odtłuścić zabezpieczaną powierzchnię płynem inspekcyjnym (rekomendowany FX PROTECT SURFACE AGENT)

Aplikacja powłoki ochronnej TOP COATING CH-3

- Wstrząsnąć butelkę przed otwarciem
- Dokładnie rozpylić powłokę ochronną na zabezpieczanym elemencie
- Za pomocą suchej mikrofibry, niezwłocznie* dotrzeć rozpyloną powłokę ochronną ruchami wzdłuż i wszerz (ruchy krzyżowe #)
- Za pomocą kolejnej, suchej mikrofibry, wypolerować element do połysku
- Powyższe czynności powtórzyć na wszystkich zabezpieczanych elementach

*Pamiętać, aby zebrać nadmiar powłoki w odpowiednim czasie. Pozostawiona zbyt długo skrystalizuje się i będzie ciężka do usunięcia.

Utwardzanie powłoki ochronnej TOP COATING CH-3

Czas wiązania powłoki ochronnej tj. pełne utwardzenie następuje po 12h (25°C - 55-60% wilgotności). Utwardzanie powłoki jest ściśle skorelowane z temperaturą oraz wilgotnością, dlatego czas utwardzania może różnić się, w zależności od panujących warunków.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu. Po otwarciu powłokę zużyć w ciągu 90 dni. Temperatura przechowywania po otwarciu: 15°C -20°C. Data ważności produktu oznaczona na etykiecie.